

SOAS 10 grobputz

jednovrstvová omietka ručná do interiéru aj exteriéru



Najdôležitejšie vlastnosti

- pre ručné spracovanie
- do interiéru aj exteriéru
- vhodná ako podklad pre jemné štukové a minerálne omietky
- vyrába sa v prírodnej šedej farbe
- maximálna zrnitosť plniva 4 mm

Definícia výrobku

Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky ručným spracovaním do interiéru aj exteriéru.

Použitie

SOAS 10 grobputz je určená na omietanie stien v interiéri a exteriéri. Omietku je možné aplikovať vo viacerých vrstvách.

Vhodná na omietanie stien zhotovených z pálených tehál, tvárnic, betónu, prírodného kameňa. Ideálna na vyrovnanie povrchu a zhotovenie vhodného podkladu pod štukové stierky prípadne iné povrchové úpravy.

Technické údaje

Farba:	sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi:	1350 - 1550 kg/m ³
Orientačná spotreba zámesovej vody: (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácii)	približne 4,2 litra/25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácii)	do 60 minút
Maximálna veľkosť zrna kameniva:	4 mm
Pevnosť v tlaku:	CS II
Prídržnosť:	≥0,15 N/mm ²
Porušenie:	FP: A/B
Kapilárna nasiakavosť vody:	W0
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota):	μ = 20
Tepelná vodivosť λ _{10, dry} (tabuľková hodnota):	0,82 W/(m.K)
Reakcia na oheň:	A1

Spotreba

Spotreba sa líši v závislosti od podkladu a spôsobu spracovania.

SOAS 10 grobputz 16,5 kg/m²/10 mm

SOAS 10 grobputz

jednovrstvová omietka ručná do interiéru aj exteriéru

Príprava podkladu a aplikácia

Všeobecné požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, pevný, únosný, zbavený prachu, nečistôt a mastnoty. Silno nasiakavé podklady je potrebné pred omietaním navlhčiť alebo ošetriť prednástrekom **weberdur podhoz**, aby sa zabezpečila jednotnosť podkladového povrchu a zabránilo rýchlemu vysušeniu omietky.

Spracovanie

Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C. Pri spracovaní je potrebné vyhnúť sa priamym účinkom slnečného žiarenia, vysokej teploty a prievanu. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. Obsah vreca **SOAS 10 grobputz** pomocou elektrického miešadla alebo stavebnej miešačky rozmiešať s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Po rozmiešaní sa zmes nechá 5 minút odstáť a ešte raz sa krátko premieša. **SOAS 10 grobputz** sa nahadzuje na pripravený podklad murárskou lyžicou celoplošne v hrúbke vrstvy od 10 mm do 25 mm a následne sa zarovnáva sťahovacou latou. Po zavädnutí je možné nanášať ďalšiu vrstvu v maximálnej hrúbke 20 mm. Pred samotným omietaním odporúčame osadiť omietacie profily.

Náradie

Elektrické miešadlo alebo stavebná miešačka, murárska lyžica, hladidlo, sťahovacia lata.

Čistenie

Po ukončení prác všetky nádoby, náradie a nástroje umyte čo najskôr čistou vodou.

Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou. Hmotnosť jedného balenia je 25kg (váhová tolerancia $\pm 3\%$), 48 ks/pal., paleta = 1 200kg. Vrecia sú na paletách zaistené fóliou. Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchu, chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je povolené. Výrobok môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov.

Technický list

SOAS 10 grobputz

jednovrstvová omietka ručná do interiéru aj exteriéru

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.